

# QUELYD MURALE – КЕЛИД МЮРАЛЬ

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОТОЛКА

**Готовый к использованию клей для приклеивания стеновых текстильных и ПВХ покрытий на нормально впитывающие основания.**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- QUELYD MURALE - готовый к использованию клей для приклеивания стеновых покрытий:
- текстильные покрытия на бумажной, текстильной или нетканой основе (тканевые, иглопробивные, на мольтоне и т.д.)
  - ПВХ покрытия на текстильной, бумажной, вспененной основе (компактные виниловые, пена из ПВХ);
  - стеклообои, структурные покрытия под покраску;
  - пенополистирол в рулонах толщиной от 2 до 5 мм.



*Внимание! Обратная сторона некоторых покрытий (тканевых и т.д.) должна быть предварительно смочена до наклеивания покрытия. Дать клею впитаться в течение нескольких минут согласно рекомендациям производителей стеновых покрытий.*

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовый к использованию клей, не образует подтеков.
- Легкое нанесение валиком без разбрызгивания, легкая подгонка полотен
- Высокая схватывающая способность, сразу же удерживает покрытие
- Прочное окончательное склеивание
- Низкий расход: 150 - 250 г/м<sup>2</sup>.
- Содержит бактерицидные и фунгицидные добавки.
- Безопасный: может использоваться во всех видах помещений, даже в присутствии людей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	виниловые полимеры и производные крахмала
Внешний вид	белая тиксотропная смесь
Плотность	1.05 г/см <sup>3</sup>
рН	7,5-8,5
Время гуммирования*	от 0 до 5 минут
Открытое время*	около 30 минут
Окончательное схватывание*	24-48 часов
Температура использования	от +10°C до +25°C.

*\* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.*

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Подходит для нормально впитывающих оснований: гипс, гипсокартон, штукатурка, ДСП и деревянные плиты.

Поверхности должны быть ровными, здоровыми, гладкими, сухими, нормально пористыми, обезжиренными и обеспыленными.

Влажность основания не должна превышать 5% для гипсовых поверхностей и 12 ± 2% для деревянных поверхностей.

**Абсорбирующие поверхности**

- Зашпаклевать дыры и трещины.
- Обработать поверхность грунтовкой Quelyd Prima.

Поверхности, обработанные лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть мощным средством и ополоснуть чистой водой.

**НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

Хорошо перемешать клей. Не разбавлять водой. Наносить равномерный слой клея валиком со средним ворсом или шпателя с мелкими зубцами N°0 на площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого полотна.

Приклеить покрытие по вертикальной линии, отмеченной при помощи отвеса не позднее, чем в течение 30 минут после нанесения клея.

Разгладьте пластиковым шпателем сверху вниз и от центра к краям.

Отрежьте полотно обойным ножом. Наклеить следующее полотно стык в стык или внахлест согласно рекомендациям производителей стеновых покрытий.

Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов.

**Рекомендации**

- Строго соблюдать рекомендации производителя стеновых покрытий.
- Свежие пятна клея сразу же удалять с покрытия кончиком ножа, а затем очистить влажной и чистой губкой (не тереть).

---

**РАСХОД**

150 - 250 г/м<sup>2</sup>

---

**ХРАНЕНИЕ**

18 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10°C до +25°C. Морозостойкий и реверсивный до -15°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

---

**УПАКОВКА**

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
041630	Ведро 5 кг		3549210010524
041631	Ведро 10 кг		3549210010517

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

*Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.*



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76 Представительство в России: факс (495) 980 48 99, [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com) Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@ducatmail.kz](mailto:bostik_aps@ducatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)