



4650 aqua-stop flexibel

1-компонентный, основанный на цементе водостойкий материал для защиты террас, балконов, бассейнов, полов и других поверхностей внутри и снаружи помещений от влаги и сырости.

- **Стойкий к обычным химикатам, используемым в пищевой промышленности и бассейнах**
- **Хорошая адгезия ко всем минеральным и прочным поверхностям**
- **Подходит в качестве основания для укладки керамической плитки на деформирующиеся основания и полы с подогревом**

4650 aqua-stop flexibel используется в качестве мембраны в промышленных помещениях, например в пищевой промышленности, больших кухнях на бетонных и похожих основаниях. Превосходен в качестве основания для укладки плитки. Материал поставляется в 15 кг мешках.



Применение

- ✓ Стены
- ✓ Полы
- ✓ Бассейны
- ✓ Влажные помещения в больших бассейнах
- ✓ Пищевая промышленность
- ✓ Балконы
- ✓ Террасы
- ✓ Внутри помещений
- ✓ Снаружи помещений

Основания

- ✓ Бетонные полы
- ✓ Штукатурка
- ✓ Бетонные элементы
- ✓ Оштукатуренная
- ✓ кирпичная кладка



Описание материала

1-компонентный, эластичный, основанный на цементе материал для защиты минеральных поверхностей от воды.

Технические характеристики

Плотность	1,5
Характеристики материала согласно prEN14891	СМР
Деформация	мин.0,75 мм
Рабочее время	3 часа
Время высыхания при +18°C для последующей обработки	20-30 часов
Готовность к нагрузке	7 дней
Советуемая рабочая температура (для порошка и воды)	10-25°C
Расход	
При 2 слоях	2.2-2.5 кг/кв.м
При 3 слоях	мин. 3,0 кг/кв.

Использование

В качестве водостойкой мембраны перед укладкой керамической плитки, фасадной штукатурки или без последующей обработки на поверхностях с легким движением. Подходит для больших бассейнов, душевых, бассейнов, полов, террас, балконов, больших кухонь и подобного. Также подходит для защиты бетонной поверхности, фасадов, дымоходных труб и оснований.

Типы оснований

Бетон, штукатурка и похожие минеральные поверхности, деформирующиеся основания, полы с подогревом

Подготовка поверхности основания

Поверхность должна быть сухой, стабильной, плотной, очищенной от пыли, грязи, жира и т.д. Остатки бетонного раствора следует убрать, а слабые части поверхности – удалить и затем заделать. Абсорбирующие основания следует увлажнить водой (избегайте образования луж) перед применением mira 4650 aqua-stop flexibel.

В местах подверженных движению, например швы, стыки стен/пола и подобное, следует применять mira sealband. В случаях с трещинами или трещинами при усадке менее 0,75 мм, достаточно использование только 4650 aqua-stop flexibel.

Применение

mira 4650 aqua-stop flexibel смешивается в пропорции 15 кг порошка на 3,3-3,5 л чистой воды. Смешивайте в течение 2 минут миксером до получения однородной массы.

Приготовленный раствор наносится с помощью щетки/кисти или спрэя. Наносится в 2 слоя с расходом 1-1,25 кг/слой. Наносите последующий слой на высохший предыдущий.

В местах с большим напором воды, например в бассейнах, рекомендуется наносить 3 слоя.

Меры предосторожности

Продукт содержит цемент. Меры защиты такие же, как и для всех цементных материалов. Смотрите наш справочный листок по безопасности.

Упаковка

Упаковывается в 15 кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена и ручками.

Хранение и перевозка

При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин.1 год с даты изготовления.

Продажа

Материалы mira продаются через строительные магазины и салоны плитки.